



**PE LD 03210 FE
ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ**

Область применения: предназначен для изготовления пленок и пленочных изделий, в том числе термоусадочных, тонких, пленок для контакта с пищевыми продуктами (включая герметичную упаковку), пленок общего назначения, мешков.

Технические требования

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Метод анализа
1	Показатель текучести расплава (190 °С/2.16 кг)	0.30 г/10 мин	ГОСТ 11645
2	Плотность	0.921 г/см ³	ГОСТ 15139
3	Предел текучести при растяжении (500 мм/мин)	9.8 МПа	ГОСТ 11262
4	Относительное удлинение при разрыве (500 мм/мин)	600%	ГОСТ 11262
5	Прочность при разрыве (500 мм/мин)	13.7 МПа	ГОСТ 11262
6	Технологическая проба на внешний вид пленки	В	ГОСТ 16337
7	Массовая доля экстрагируемых веществ	0.4%	ГОСТ 26393
8	Запах и привкус водных вытяжек	1 балл	ГОСТ 22648
9	Стойкость к растрескиванию	500 ч	ГОСТ 13518

*Типичные значения; не для составления спецификации.

Упаковка и транспортирование. Полиэтилен, упакованный в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки весом по 25 кг, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом.

