



**PP H 352 IM
ГОМОПОЛИМЕР ПРОПИЛЕНА**

Описание: гомополимер пропилена с узким молекулярно-массовым распределением. Продукт характеризуется высокой текучестью, специальным составом рецептуры стабилизации, обеспечивающим высокую скорость переработки и улучшенные физико-механические характеристики изделий.

PP H 352 IM/1 – производство ООО «Томскнефтехим»

PP H 352 IM /2 – производство ООО «НПП «Нефтехимия»

Область применения: предназначен для скоростного производства изделий с высокой жёсткостью методом инжекционного формования

Технические требования

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Метод анализа
1	Показатель текучести расплава, 230 °С/2.16 кг	35	ГОСТ 11645
2	Предел текучести при растяжении (50 мм/мин)	34 МПа	ГОСТ 11262
3	Относительное удлинение при пределе текучести (50 мм/мин)	8%	ГОСТ 11262
4	Модуль упругости при изгибе (5 мм/мин)	1500 МПа	ГОСТ 9550
5	Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом (23 °С)	2.0-2.5 кДж/м ²	ГОСТ 19109
6	Температура размягчения по Вика (10 Н)	145-160 °С	ГОСТ 15088
7	Температура изгиба под нагрузкой (1.8 МПа)	50-60 °С	ASTM D 648

*Типичные значения, не для составления спецификации

Упаковка и транспортирование. Полиэтилен, упакованный в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки весом по 25 кг, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом.

